

Монди Сейлз СНГ

125047, Россия, Москва  
2-ая Брестская, 8Тел.: +7 (495) 926-48-84  
Факс: +7 (495) 926-48-84  
www.mondigroup.com

ООО «Монди Сейлз СНГ» подтверждает, что данные технические характеристики верны для бумаги Color Copy Coated:

Наименование характеристики, единица измерения	CC coated glossy				CC coated silk			
	135	170	200	250	135	170	200	250
Плотность, г/м <sup>2</sup>	135 ± 3	170 ± 4	200 ± 6	250 ± 8	135 ± 3	170 ± 4	200 ± 6	250 ± 8
Яркость, D65, %	102 ± 3							
Белизна, CIE, %	139 ± 3							
Толщина, мкм	106 ± 4	135 ± 6	162 ± 7	213 ± 9	110 ± 4	150 ± 6	188 ± 7	234 ± 10
Пухлость, см <sup>3</sup> /гр	0,79	0,79	0,81	0,85	0,81	0,88	0,94	0,94
Непрозрачность, %	>94	>96	>98	>99	>94	>96	>98	>99
Шероховатость, Bendsten, gloss 75° %	78 ± 4				55 ± 4			
Жесткость, мН								
MD	>170	-	-	-	>175	-	-	-
CD	>80	-	-	-	>95	-	-	-
Косина листов, мм	± 0,5							
Архивное хранение ISO 9706	соответствует							
Формат CNN3	± 0,5							
Размер, мм								
Направление волокна CNN3	A4 = По длинной стороне, A3 = По короткой стороне							
Сорность, мм, кол-во/м <sup>2</sup>	>0,1 mm = max. 30/м <sup>2</sup>				>0,2 mm = max. 5/м <sup>2</sup>			
Скручиваемость								
MD	-27 / 27							



CD	-20 / 20
Влажность ISO %	4,8 ± 0,6
Содержание волокон от общей массы ISO, %	71%
Доля химической целлюлозы от общего числа волокон %	100%

Игорь Коломейцев

Директор по продажам офисной и офсетной бумаги  
ООО «Монди Сейлз СНГ»

