

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»  
УЛ. ЗАВОДСКАЯ Д. 17, Г. СВЕТОГОРСК  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 188991



Тел. (7 813 78) 43504  
Факс (7 813 78) 44061

**Технические характеристики  
бумага листовая для офисной техники, Сорт А  
Ballet Premier**

Техническая характеристика	Норма	
Масса 1 м <sup>2</sup> , г	80	±1,5
Толщина, микроны	106	±2
Жесткость MD, мН	135	±20
Жесткость CD, мН	60	±10
Шероховатость, мл/мин	200	±50
Белизна - CIE, %	161	±3
Белизна – ISO D65/10°, %	110	±1,5
Белизна – ISO C/2°, %	98	±1
Непрозрачность, % не менее	93	
Прочность поверхности по Деннисону, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup>	25	±5
Пористость, мл/мин	800	±250
Сорность, не более на 1м <sup>2</sup>	10	
Влажность, %	4,6	±0,7
Содержание золы, %, не менее	18	

Пыление при печати - не более 350 мг/10000 отпечатков  
Абразивность – мах 12 мг

Количество листов: 500 ±2%  
Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 420х297 мм  
Отклонения по размерам листа: не более ±0,5 мм, по косине + 0,5 мм

«Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001,  
ISO14001, OHSAS 18001»  
Соответствует требованиям долговечности ГОСТ Р ИСО 9706-2000 (многолетнее  
архивное хранение)



Начальник лаборатории  
Перекальская Г.Ю.

**ECF**

отбелка целлюлозы без  
элементарного хлора

