

KROMOPAK New – трехслойный мелованный картон. Трехслойное мелование лицевой стороны, два внешних слоя изготовлены из белой целлюлозы с добавлением незапечатанной макулатурной массы (переработанные промышленные отходы: только чистоцеллюлозная, незапечатанная, белая бумажная масса), внутренний из TMM, с белой поверхностью оборотной стороны.

Область применения:

Идеальный выбор для упаковки пищевых продуктов, общей упаковки, также для текстильной промышленности, косметической продукции, обложек, офисной и канцелярской продукции, парфюмерных изделий и рекламных материалов.

- KROMOPAK New / GC-2 (белый оборот)

Структура картона

	Тройной слой мелованья
	Отбеленная целлюлоза + незапечатанная макулатурная масса
	Древесная масса
	Отбеленная целлюлоза + незапечатанная макулатурная масса
	Белый оборот (пигментация)

Технические характеристики

Плотность, г/м ²	Толщина, мм	Пухлость, см ³ /г	Жесткость				
			L + W 5°		L + W $\sqrt{md \cdot cd}$	Taber 15°	
			Машинное направление (MD), mNm	Поперечное направление (CD), mNm		Поперечное направление (CD), mNm	Поперечное направление (CD), mNm
200	0,320	1,60	12,2	6,0	8,6	6,9	3,4
215	0,338	1,57	15,2	7,5	10,7	8,6	4,2
230	0,367	1,60	20,1	8,7	13,2	11,2	4,9
245	0,395	1,61	25,2	11,3	16,9	14,0	6,2
260	0,425	1,63	30,6	13,5	20,3	17,1	7,3
275	0,452	1,64	33,9	15,4	22,8	18,9	8,5
300	0,494	1,65	42,4	19,7	28,9	23,7	10,7
325	0,525	1,62	55,2	23,6	36,1	30,9	13,1
350	0,572	1,63	61,3	27,2	40,8	33,0	14,7
375	0,600	1,60	84,5	33,1	52,9	44,4	17,5
400	0,700	1,75	96,9	38,2	60,8	48,4	19,3

Белизна лицевой стороны: 87%

GC = FBV

GC – аббревиатура немецких слов - **G**eschtrichener **C**romokarton - мелованный хромокартон

FBV – аббревиатура английских слов - **F**olding **B**ox **B**oard - картон для складных коробок