



LuxStar

Высокая яркость и высокая белизна


C2S Art Board

LuxStar – двусторонний высококаландрированный картон двойного мелования. Превосходно подходит для двусторонней офсетной, высокой, глубокой, флексо и трафаретной печати. Пригоден для блинтования и тиснения фольгой. **LuxStar** - это графический и упаковочный картон.

Область применения: поздравительные открытки, визитки, приглашения, брошюры, ярлыки.

- **Lux Star C2S**

Структура картона



Состав: мелованный слой- 16%, целлюлоза, полученная химическим путем - 84%.

От общего количества волокон: целлюлоза, полученная химическим путем - 100%.

Технические характеристики:

| Граммаж | | Толщина | | Жесткость (Taber 15°) | |
|------------------|-------------|---------|----------|-----------------------|------|
| г/м ² | 24`` x 36`` | | | mN*m(±10%) | |
| ±3% | 500 (lb) | μm | pt | CD | MD |
| 230 | 141 | 250±10 | 9.8±0.4 | 2.8 | 4.6 |
| 250 | 154 | 270±15 | 10.6±0.6 | 3.6 | 6.2 |
| 270 | 166 | 305±15 | 12.0±0.6 | 5.0 | 7.8 |
| 300 | 184 | 355±15 | 14.0±0.6 | 7.0 | 12.0 |

| | | | | | |
|-----|-----|--------|----------|------|------|
| 350 | 215 | 405±15 | 15.9±0.6 | 10.0 | 18.0 |
| 400 | 246 | 460±15 | 18.1±0.6 | 16.0 | 26.0 |

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
|---|-------------------|--|
| PPS (Лицевая сторона/ Обратная сторона) | µм | <250 г/м ² 1.1±0,3 ≥250 г/м ² 1,3±0,3 |
| Влажность | % | 5,0±1,0 |
| Яркость (Лицевая сторона/Оборотная сторона) | % | 97,0±2,0 |
| Глянец 75° (Лицевая сторона/Оборотная сторона) | % | ≥60 |
| Сопротивление пузырению IGT (Лицевая сторона/Оборотная сторона) | м/с | ≥1,2 |
| СОВВ (60s) (Лицевая сторона/Оборотная сторона) | г/м ² | 40±15 |
| Связь между слоями PLY | Дж/м ² | ≥150 |
| Прямоугольность | мм | ≤2 |
| Белизна СIE | % | 125±5 |
| Отклонение от размера | мм | 0-2 |

Протестировано при (ISO): температуре 23±1°C, относительной влажности 50±2%.