

Бумага офсетная улучшенного качества

Вид продукции	Плотность г/м ² ГОСТ 13199 (ISO 536)	Толщина мкм ГОСТ 27015 (ISO 536)	Непрозрачность % не менее ГОСТ 8874 (ISO 2471)	Разрывная длина в машинном направлении и км не менее ГОСТ ISO 1924-1	Шероховатость по Бендтсену мл/мин ISO 8791-2	Белизна по CIE % ISO 11475	Белизна D65/10 % ГОСТ 30113 ISO 2470	Влажность % ГОСТ 13525.19 ISO 287
Рулон	55±2	74±4	80	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	5-7
Рулон	60±2	81±4	83	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	5-7
Лист/рулон	65±2	85±4	84	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	70±2,5	91±4	85	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	80±3	106±4	87	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	90±3,5	116±5	88	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	100±4	126±5	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	120±5	150±6	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	160±5	190±6	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7
Лист/рулон	190±5	220±7	91	4,50	220±100	145±3	103,5±1,5	4,5-6/5-7