

Munken Print White/Cream - пухлые дизайнерские бумаги

Munken Print White пухлость 1.5							
Плотность г/м ²	70	80	90	100	115	150	300
Непрозрачность	88	90	92	94	95	97	100
Толщина, мкм	105	120	135	150	172	225	450
Пухлость	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Белизна по CIE	116	116	116	116	116	116	116
Яркость (ISO 2470/D65%)	96	96	96	96	96	96	96
Шероховатость	300	300	300	300	300	300	300

Munken Print White пухлость 1.8						
Плотность г/м ²	70	80	90	100	115	150
Непрозрачность	88	90	92	94	95	97
Толщина, мкм	126	144	162	180	207	270
Пухлость	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Белизна по CIE	116	116	116	116	116	116
Яркость (ISO 2470/D65%)	96	96	96	96	96	96
Шероховатость	500	500	500	500	500	500

Munken Print White пухлость 2.0				
Плотность г/м ²	70	80	90	100
Непрозрачность	88	90	92	94
Толщина, мкм	140	160	180	200
Пухлость	2.0	2.0	2.0	2.0
Белизна по CIE	116	116	116	116
Яркость (ISO 2470/D65%)	96	96	96	96
Шероховатость	1200	1200	1200	1200

Munken Print Cream пухлость 1.5							
Плотность г/м ²	70	80	90	100	115	150	300
Непрозрачность	87	89	91	92	94	96	100
Толщина, мкм	105	120	135	150	172	225	450
Пухлость	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Белизна по CIE	62	62	62	62	62	62	62
Яркость (ISO 2470/D65%)	80	80	80	80	80	80	80
Шероховатость	300	300	300	300	300	300	300

Munken Print Cream пухлость 1.8						
Плотность г/м²	70	80	90	100	115	150
Непрозрачность	87	89	91	92	94	96
Толщина, мкм	124	144	162	180	209	270
Пухлость	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Белизна по CIE	62	62	62	62	62	62
Яркость (ISO 2470/D65%)	80	80	80	80	80	80
Шероховатость	500	500	500	500	500	500

Munken Print Cream пухлость 2.0				
Плотность г/м²	70	80	90	100
Непрозрачность	87	89	91	92
Толщина, мкм	140	160	180	200
Пухлость	2.0	2.0	2.0	2.0
Белизна по CIE	62	62	62	62
Яркость (ISO 2470/D65%)	80	80	80	80
Шероховатость	1200	1200	1200	1200