Омела.

Илим (Россия)

Область применения: проспекты, листовки, каталоги, плакаты, журналы, годовые отчеты, брошюры, обложки книг и журналов, художественных и фотоальбомов.

Стандартные форматы. Листы: 64x90, 62x94,70x100, 72x104, 47x62, 47x65, 52x72 см.

Форматы ролей под заказ.

Также вы можете заказать партию бумаги нестандартного формата

Преимущества:

- Исключительное качество готовой продукции
- Непревзойденная цветопередача оттисков
- Идеальное решение для двусторонней полноцветной печати

Технические характеристики бумаги

Gloss

Граммаж	г/м2	80	90	105	115	130	150	170	200	ГОСТ 13119
Толщина	мкм	65	71	78	88	102	124	150	181	ГОСТ 27015
Пухлость	см3/г	0,81	0,79	0,74	0,77	0,78	0,83	0,88	0,91	Расчётная
Глянец TAPPI 75о по каждой стороне	%	68	68	68	68	68	68	68	68	ISO 8254-1
Яркость ISO по каждой стороне	%	98	98	98	98	98	98	98	98	ГОСТ 30113
Белизна (CIE) по каждой стороне	%	120	120	120	120	120	120	120	120	ГОСТ Р ИСО 11475
Непрозрачность	%	88	89	90	93	94	96	97	98	ГОСТ 8874
Шероховатость по Паркеру по каждой стороне	мкм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ISO 8791-4
Влажность	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	ГОСТ 30115

Matt

Граммаж	г/м2	80	90	105	115	130	150	170	200	ГОСТ 13119
Толщина	мкм	71	79	90	101	117	138	163	194	ГОСТ 27015
Пухлость	см3/г	0,89	0,88	0,86	0,88	0,90	0,92	0,96	0,97	Расчётная
Глянец TAPPI 75о по каждой стороне	%	24	24	24	24	24	24	24	24	ISO 8254-1
Яркость ISO по каждой стороне	%	103	103	103	103	103	103	103	103	ГОСТ 30113
Белизна (CIE) по каждой стороне	%	130	130	130	130	130	130	130	130	ГОСТ Р ИСО 11475
Непрозрачность	%	88	89	90	93	94	96	97	98	ГОСТ 8874
Шероховатость по Паркеру по каждой стороне	мкм	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	ISO 8791-4
Влажность	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	ГОСТ 30115