

LWC бумага «Ural Bright»

Сорт	Легкомелованная бумага с содержанием древ массы.
Основное применение	Изготовление печатной продукции
Способ печати	Бумага подходит для офсетной рулонной и листовой печати.
Форма поставки	Поставляется в ролях, в листах на паллете
Фабрика-производители	ЦБК КАМА, Россия

Параметр	Метод измерения											Допуск
Плотность [g/m ²]	ISO 536	52	54	57	60	65	70	75	80	90	105	± 2
Толщина [µm]		47	49	51	54	59	63	68	72	81	95	± 4
Пухлость [cm ³ /g]	ISO 534	0,8-1,0										
Разрывная длина, м, не менее	ГОСТ 13525.1 ISO 1924-1											
в машинном направлении		4000										
в среднем по двум направлениям		3000										
Белизна [%]	ГОСТ 30113 ISO 2470	82-85										
Непрозрачность [%]	ISO 2471	84	85	85	86	86	89	90	92	92	95	
Глянец (по Хантеру75°),%	ISO 8254-1	45-55										
Шероховатость PPS10,мкм	ISO 8791-4	1,5-1,9										
Сорность (число соринок на 1м ² площадью свыше 0,1 до 0,5 мм ² , не более	ГОСТ 13525.4	80										
Влажность, %	ГОСТ 13525.19	5,0-6,0										